ООО «Азия Цемент»
ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ПЕСЧАНИСТЫЙ
ПЦП 500
ТУ 573330- 002-96483807-2014

ХАРАКТЕРИСТИКИ	НОРМАТИВ ГОСТ31108-2003, ГОСТ 30515-97	СРЕДНЕЕ ФАКТИЧЕСКИ
1. ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО ГОСТ 30744-2001		
Тонкость помола (остаток на сите №008)	не нормируется	1,2%
Удельная поверхность по Блейну	не нормируется	3965см^2/г
Сроки схватывания: начало конец	не ранее 45 мин не нормируется	105 мин 185 мин
Равномерность изменения объема	не более 10 мм	1 мм
Нормальная густота	не нормируется	24,8 %
2. ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПО ГОСТ 30744-2001(ПРИ В/Ц=0,5)		
При изгибе в возрасте 2 сут	не нормируется	5,4 МПа
в возрасте 7 суток	не нормируется	7,2 МПа
в возрасте 28 суток	не менее 5,9 МПа	8,4 МПа
При сжатии в возрасте 2 сут	не менее 10 МПа	26,41 МПа
в возрасте 7 суток	не нормируется	41,75 МПа
в возрасте 28 суток	не менее 42,5 Мпа	53,17 МПа
3. ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПОСЛЕ ТВО ПО ГОСТ 310.4-83		
При сжатии	Более 30 МПа	37,32 МПа